Peinture tendance Façade Mat hydropliolite D2

DEFINITION

Peinture d'aspect mat profond à base de résines Hydro PLIOLITE® en dispersion aqueuse.

DESTINATION

Extérieur

Finition sur supports en plâtre, fibrociment, stuc, béton et autres spécialement conçu pour les façades et les zones les plus exposées, protection de structures en béton. Finition de grande durabilité pour l'Extérieur.

PROPRIÉTÉS

. Excellente adhérence au support

. Séchage rapide, facilité d'application

. Protège le support de la carbonatation grâce à sa résistance à la diffusion de CO2, laisse respirer le support et offre une bonne résistance aux agents atmosphériques.

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs
Aspect	Mat Profond
Densité	1,48 + 0,10 – pour le blanc
Viscosité	75-85 P
Extrait Sec	68 ± 2%, en poids en blanc
Point Eclair	> 100ºC
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 heure Recouvrable: 12 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	6 – 8 m2/L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. IIA/a): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/l COV.
Classification EN 1062-1	E3- V1-W2-A0-C1

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres. Sur surfaces absorbantes ou légèrement farinantes, appliquer une impression. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées et appliquer une impression isolante. Sur les surfaces contaminées avec des mousses, algues assainir au préalable aves une Solution Fongicide et Algicide.

APPLICATION

Application en 2 à 3 couches:

- La 1ère couche diluée entre 10 et 15%
- Les suivantes ; prêt à l'emploi (ou jusqu'à 5% maximum).

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30ºC et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.

Les valeurs indiquées sont déterminées en laboratoire. (T = 23 ± 2ºC e HR = 50 ± 5%). Selon la teinte du produit, les caractéristiques pourront varier sensiblement. Le comportement du produit dépendra de l'application (qui devra être conforme aux indications de la fiche technique), ainsi que des conditions spécifiques telles que le support. Pour toute information complémentaire, consulter nos services techniques.