TEKTHERM GM

Revêtement Plastique Épais Acrylique Taloché

DEFINITION

Revêtement plastique épais à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

DESTINATION

Extérieur

Finition sur tous supports exempts de plastifiant (plâtre, stuc, béton…) et pour la finition décorative «du système thermique». Imperméabilisation de surfaces verticales, plâtre, stuc, fibrociment, béton …

Produit pour utilisation en Extérieur (conseillé pour les surfaces verticales, non exposées à la remontée d'eau par capillarité).

PROPRIÉTÉS

. Facilité d'application

. Protège les supports car imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau

. Offre un aspect décoratif très diversifié, tout en permettant de masquer les petites imperfections du support

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Teintes sur consultation
Aspect	Taloché grain moyen; Mat minéral
Densité	1,80 ± 0,10 Kg/L – pour le blanc
Viscosité	625 + 75 Poise (a 23ºC)
Point Eclair	> 100ºC
Temps de Séchage	Sec au toucher: 3 – 4 heures Recouvrable: 12 - 24 heures
Outils	Lisseuse
Dilution	Eau, si nécessaire
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	1,3 – 1,7 Kg/m2
Coefficient de conduvtivité (λ)	Aprox 0.7 W /mK
Coefficient d'absorption d'eau (w)	< 0.15 kg / m2h0.5
Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd)	0,20 – 0,30 m

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres.

Il est recommandé d'appliquer une couche d'impression ISOLTEK avant l'application de ce revêtement.

APPLICATION

Bien homogénéiser.

Prêt à l'emploi ; eau si nécessaire. Appliquer à la lisseuse.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30ºC et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.

Les valeurs indiquées sont déterminées en laboratoire. (T = 23 ± 2ºC e HR = 50 ± 5%). Selon la teinte du produit, les caractéristiques pourront varier sensiblement. Le comportement du produit dépendra de l'application (qui devra être conforme aux indications de la fiche technique), ainsi que des conditions spécifiques telles que le support. Pour toute information complémentaire, consulter nos services techniques.